

Scellant acrylique à base de solvant Série Acrylique +

PE700222 • PE700223 • PE700224

1- Description du produit

Le *Scellant acrylique à base de solvant Série Acrylique +* est un scellant acrylique à base de solvant. Il ne fait pas de taches blanches au contact de l'eau et sèche rapidement dans des conditions normales d'application.

Le *Scellant acrylique à base de solvant Série Acrylique +* permet au béton de développer son plein potentiel en termes de gain de solidité, de durabilité, d'étanchéité et de résistance à l'usure.

Le *Scellant acrylique à base de solvant Série Acrylique +* a été spécialement conçu pour protéger de façon optimale l'enduit acrylique, le pavé, le ciment et le béton frais. Une fois que le scellant sera sec, il aidera à préserver la couleur naturelle.

2- Couverture

La quantité à appliquer dépend de la texture et de la porosité du béton.

Béton régulier :

3,78 L couvre ± 15 m² (1 gal ± 162 pi²)

11,4 L couvre ± 45,6 m² (3 gal ± 491 pi²)

18,9 L couvre ± 75,6 m² (5 gal ± 814 pi²)

Béton poreux :

3,78 L couvre ± 12,6 m² (1 gal ± 136 pi²)

11,4 L couvre ± 38 m² (3 gal ± 409 pi²)

18,9 L couvre ± 63 m² (5 gal ± 678 pi²)

3- Caractéristiques & Avantages

Caractéristiques	Avantages
Bonne résistance à l'eau	Ne blanchis pas en immersion
Bonne résistance à l'abrasion	La surface s'use moins vite
Résistance aux produits chimiques	Réduit les marques de pneu et tâches d'huiles
Finition aspect mouillée	Augmente la couleur originale et donne un aspect brillant/lustré
Bonne résistance aux rayons UV	Ne se dégrade pas sous le soleil
Facile à appliquer	Appliquer avec un rouleau, brosse ou vaporisateur

4- Application

Avant l'application du *Scellant acrylique à base de solvant Série Acrylique +*, la surface doit être complètement sèche. L'enduit acrylique frais doit sécher pendant 72 h avant l'application du *Scellant acrylique à base de solvant Série Acrylique +*. À cause des solvants présents, toute pose de ce scellant sur un enduit à base d'eau qui n'a pas complètement séché, va résulter d'un décollement et décapage possible de l'enduit.

Appliquer le produit tôt le matin ou à l'ombre. Éviter la pluie. La température du béton et de l'air doit être de 12 à 25 °C. L'humidité élevée et l'absence de vent risquent d'augmenter le temps de séchage.

1. Le béton doit être propre et exempt d'huile, de graisse, de débris et de saleté. Utiliser un appareil de lavage sous pression et le produit *Série Acrylique +* approprié pour obtenir une surface propre.

Scellant acrylique à base de solvant Série Acrylique +

PE700222 • PE700223 • PE700224

2. Appliquer au rouleau, au pulvérisateur (manuel ou électrique) ou à la peau de mouton. Utiliser le produit sans le diluer et appliquer une couche uniforme et homogène. Éviter l'accumulation excessive. Respecter les quantités recommandées. Attendre 24 heures entre chaque couche.

3. Si le produit est utilisé à l'intérieur, l'application doit se faire dans un endroit bien ventilé. Pour l'utilisation dans un garage, attendre 3 semaines avant d'y faire entrer les véhicules.

4. Il est recommandé de rappliquer le produit tous les 3 ou 4 ans, au besoin.

5- Nettoyage

Nettoyer les outils et l'équipement à l'aide du produit de nettoyage tel que le diluant à peinture. Ne pas utiliser d'outils et ou de pinceaux non résistants aux solvants.

6- Protection personnelle

Lorsque vous utilisez le *Scellant acrylique à base de solvant Série Acrylique +*, il est recommandé de porter les équipements de sécurité suivants :

- Lunettes de sécurité ou verres protecteurs.
- Gants résistants aux produits chimiques.
- Manches longues et/ou vêtement protecteur en caoutchouc.

Pour les travaux d'intérieur : Il est recommandé de s'assurer d'avoir une ventilation adéquate pour maintenir les concentrations de vapeurs dans l'air.

Si nécessaire :

- Porter un masque facial si la ventilation est inadéquate. (Respirateur approuvé/certifié avec cartouches à vapeurs organiques).

7- Entreposage du produit

Le *Scellant acrylique à base de solvant Série Acrylique +* peut être entreposé debout dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à une température ambiante dans un contenant étanche.

Garder loin des sources de chaleur ou de flammes et à l'écart des matières incompatibles. Conserver à l'abri du gel. La durée de vie du produit est de 1 an.

8- Classement HMIS

Santé : 2

Inflammabilité : 3

Réactivité : 0

Informations règlementaires SGH :

Liquides inflammables – Catégorie 2

Irritation cutanées – Catégorie 2

Irritation oculaire – Catégorie 2A

Toxicité pour la reproduction (fertilité) - Catégorie 2

Toxicité pour certains organes cibles exposition unique (irritation des voies respiratoires et effets narcotiques) – Catégorie 3

Toxicité pour certains organes cibles – exposition répétées – Catégorie 2

Danger par aspiration – Catégorie 1

Composants chimiques :

Xylène - 15 % N° CAS 1330-20-7

Acétone - 33 % N° CAS 67-64-1

COV (composés organiques volatils) : 400 g/L

PASSEPORT

ELITE TM
MC

Distributions Fillion Marquis International Itée

420, boulevard Industriel, bureau 100, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 4S6

Téléphone : 450 349-2226 • Télécopieur : 450 349-1799 • Sans frais : 1 877 989-2226

passeportelite.com

Scellant acrylique à base de solvant Série Acrylique + PE700222 • PE700223 • PE700224