



Distributions Fillion Marquis International Itée

925 Rue Gaudette, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 7S7

Téléphone : 450 349-2226 • Télécopieur : 450 349-1799 • Sans frais : 1 877 989-2226

passeportelite.com

FICHE TECHNIQUE

STEINA PERFORMANCE 3 EN 1
INTÉRIEUR
PE700668 À PE700672
PE700675 À PE700679

DESCRIPTION

La teinture hybride **STEINA Performance 3 en 1** est recommandée pour toutes les surfaces intérieures en bois telles que : meubles, boiserie, portes, armoires, etc. La formule unique à base d'une dispersion de résine hybride scelle, teint et vernis en une seule étape. C'est une teinture à faible odeur qui sèche rapidement. Elle rehausse la beauté naturelle du grain du bois et permet d'obtenir un fini protecteur.

Format 472ml

Base à teinter (414ml) - PE700668

Or Ancien - 800 - PE700669

Onyx - 801 - PE700670

Acajou Royal - 802 - PE700671

Palissandre - 803 - PE700672

Format 946ml

Base à teinter (850ml) - PE700675

Or Ancien - 800 - PE700676

Onyx - 801 - PE700677

Acajou Royal - 802 - PE700678

Palissandre - 803 - PE700679

APPLICATIONS PRINCIPALES

- Meubles
- Boiserie
- Armoires
- Portes

DONNÉES TECHNIQUES

pH	7.7 - 8.1
Matières solides	26 ± 2% (en poids) ; 23 ± 2% (en volume)
Viscosité	45-50 secondes (coupe Ford #4) à 25°C
Densité	1.02-1.05 kg/l
Temps de séchage	Environ 2-4 heures à 20°C et 50% d'humidité relative
Pouvoir couvrant	Peut couvrir jusqu'à 15-20 m ² par litre
COV	< 250g/L
Lustre	Mat (une couche), Satin (deux couches), Semi-Lustré (3 couches)
Applicateur	Pinceau de soie naturelle, pinceaux et rouleau de mousse
Entreposage	Température minimum 5°C, température maximum 35°C. STABLE À UN CYCLE DE GEL MAIS SENSIBLE À UN GEL PROLONGÉ. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
Durée de conservation	Minimum 1 an dans un contenant hermétiquement fermé

PRÉPARATION DE SURFACE

Premièrement, les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de cire, graisse, saleté et poussière. Ensuite, poncer la surface pour éliminer les imperfections. Il est important de **ne pas utiliser de laine d'acier**. Une fois la préparation de la surface terminée, mélanger soigneusement le produit avant utilisation.



Distributions Fillion Marquis International Itée

925 Rue Gaudette, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 7S7

Téléphone : 450 349-2226 • Télécopieur : 450 349-1799 • Sans frais : 1 877 989-2226

passeportelite.com

FICHE TECHNIQUE

STEINA PERFORMANCE 3 EN 1

INTÉRIEUR

PE700668 À PE700672

PE700675 À PE700679

APPLICATION

Étape 1

Bien mélanger le produit avant usage.

Étape 2

Pour de meilleurs résultats, appliquer uniformément 2 couches dans le sens du grain du bois à l'aide de l'applicateur de votre choix selon la proposition ci-dessus. Enlever l'excès avec un pinceau propre de soie naturelle. Travailler sur de petites surfaces à la fois pour éviter les marques de chevauchement.

Pour obtenir une protection supérieure, il est possible de recouvrir avec un des vernis STEINA.

Étape 3

Laisser sécher complètement les surfaces et attendre au moins 21 jours avant de les nettoyer. Dur en 21 jours.

NETTOYAGE

Nettoyer les outils avec de l'eau savonneuse immédiatement après usage.

AVIS IMPORTANT

Au meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte. Comme les conditions et les méthodes d'application du produit échappent à notre contrôle, aucune garantie n'est donnée quant au résultat final. C'est la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la convenance du produit sur une petite surface avant de procéder à l'application.