



Distributions Fillion Marquis International Itée

925 Rue Gaudette, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 7S7

Téléphone : 450 349-2226 • Télécopieur : 450 349-1799 • Sans frais : 1 877 989-2226

passeportelite.com

FICHE TECHNIQUE TEINTURE INTÉRIEURE À BASE D'EAU STEINA PE700682 à PE700688 PE700691 à PE700697

DESCRIPTION

La **Teinture intérieure à base d'eau STEINA** est une teinture à essuyer prête à l'emploi recommandée pour les meubles et les boiseries intérieures. Elle peut être utilisée sur toutes les essences de bois.

Format 472ml

Base à teinter (414ml) - PE700682

Encre - 900 - PE700683

Bois précieux - 901 - PE700684

Héritage - 902 - PE700685

Miel Brut - 903 - PE700686

Safran - 904 - PE700687

Albâtre - 905 - PE700688

Format 1L

Base à teinter (850ml) - PE700691

Encre - 900 - PE700692

Bois précieux - 901 - PE700693

Héritage - 902 - PE700694

Miel Brut - 903 - PE700695

Safran - 904 - PE700696

Albâtre - 905 - PE700697

APPLICATIONS PRINCIPALES

- Meubles
- Boiseries
- Armoires
- Planchers
- Portes

AVANTAGES

- Prête à l'emploi et facile à appliquer
- Ne nécessite pas de conditionneur ou pré-teinture
- Ne relève pas le grain du bois
- Ne laisse pas de marques de chevauchement
- Excellent pouvoir couvrant
- Peut être recouverte par le vernis à base d'eau STEINA ou tous types de vernis.

DONNÉES TECHNIQUES

pH	8.0-8.5
Matières solides	10-23 ± 1% (en poids); 8-13 ± 1% (en volume)
Viscosité	10-11 secondes (coupe Ford #4) à 25°C
Densité	1.05-1.17 kg/l
Temps de séchage	Environ 1 heure à 20°C et 50% d'humidité relative
Pouvoir couvrant	Peut couvrir jusqu'à 15-20 m ² par litre
Applicateur	Éponge
Entreposage	Température minimum 5°C, température maximum 35°C. Stable au gel-dégel. UNE EXPOSITION PROLONGÉE AU GEL PEUT ALTÉRER LES PROPRIÉTÉS. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
Durée de conservation	Minimum 1 an dans un contenant hermétiquement fermé

PRÉPARATION DE SURFACE

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de cire, graisse, saleté et poussière. Il faut poncer la surface pour éliminer les imperfections. Ne pas utiliser de laine d'acier.



Distributions Fillion Marquis International Itée

925 Rue Gaudette, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 7S7

Téléphone : 450 349-2226 • Télécopieur : 450 349-1799 • Sans frais : 1 877 989-2226

passeportelite.com

FICHE TECHNIQUE

TEINTURE INTÉRIEURE À BASE

D'EAU STEINA

PE700682 à PE700688

PE700691 à PE700697

APPLICATION

Étape 1

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de cire, graisse, saleté et poussière.

Étape 2

Poncer la surface pour éliminer les imperfections. Ne pas utiliser de laine d'acier.

Étape 3

Bien mélanger le produit avant usage.

Étape 4

Verser une petite quantité de teinture sur un éponge applicateur à teinture et appliquer le produit dans le sens du grain du bois. Essuyer l'excédent avec un chiffon doux et propre. Travailler sur de petites surfaces à la fois pour éviter que la teinture sèche entre les applications.

Étape 5

Laisser bien sécher la teinture avant de la recouvrir avec une laque ou un vernis.

NETTOYAGE

Nettoyer les outils avec de l'eau savonneuse

AVIS IMPORTANT

Au meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte. Comme les conditions et les méthodes d'application du produit échappent à notre contrôle, aucune garantie n'est donnée quant au résultat final. C'est la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la convenance du produit sur une petite surface avant de procéder à l'application.