



## Distributions Fillion Marquis International Itée

925 Rue Gaudette, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 7S7

Téléphone : 450 349-2226 • Télécopieur : 450 349-1799 • Sans frais : 1 877 989-2226

[passeportelite.com](http://passeportelite.com)

### FICHE TECHNIQUE TEINTURE OPAQUE RENFORCÉE D'ALKYDE POUR BOIS EXTÉRIEUR STEINA PE700875 À PE700878

#### DESCRIPTION

La **Teinture opaque renforcée d'alkyde pour bois extérieur STEINA** est un revêtement hybride alkyde-acrylique à faible contenu en solvant organique volatil (COV). Donne une finition opaque résistante et flexible. Adhère bien aux surfaces farineuses. Contient des antibactériens/additifs fongicides.

#### Bases disponibles:

Base Blanche - 3,75L - PE700875

Base Moyenne - 3,66L - PE700876

Base Foncée - 3,55L - PE700877

Base Neutre - 3,43L - PE700878

#### APPLICATIONS PRINCIPALES

- Revêtements
- Clôtures
- Terrasses
- Parements
- Bardeaux
- Ameublement de jardin

#### DONNÉES TECHNIQUES

Aspect/Couleur	Liquide Blanc
Odeur	Légère
Niveau de Lustre	10 ± 2 @ 60°
Viscosité	80 ± 5 KU
Contenu en COV	91 g/l.
pH	8.5 - 9.3
Densité	1.44 ± 0.05
Type de véhicule	Émulsion alkyde - acrylique
Diluant	Eau
Liant	Acrylique
Poids par gallon (U.S)	11.96 ± 0.25 lb/gal.
Solides par poids	58 ± 1 %
Solides par volume	41 ± 1 %
Épaisseur de Film Sec recommandée (EFS)	1.0-1.5 mils, 25.0-37.5 microns
Épaisseur de Film Humide Requisite: (EFH)	2.9 - 4.4 mils
Couverture théorique	546 sq ft/gal, 13 m <sup>2</sup> /L, @ 1 mil (25 microns) EFS
Couverture réelle	464 sq ft/gal, 11 m <sup>2</sup> /L, @ 1 mil (25microns) DFT épaisseur de film sec)
Rendement	Basé sur la valeur théorique sans perte. Le rendement peut varier selon la méthode d'application, la texture et porosité de la surface.



## Distributions Fillion Marquis International Itée

925 Rue Gaudette, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 7S7

Téléphone : 450 349-2226 • Télécopieur : 450 349-1799 • Sans frais : 1 877 989-2226

[passeportelite.com](http://passeportelite.com)

**FICHE TECHNIQUE**  
**TEINTURE OPAQUE**  
**RENFORCÉE D'ALKYDE POUR**  
**BOIS EXTÉRIEUR STEINA**  
**PE700875 À PE700878**

<b>Temps de séchage</b>	Peut varier selon la température, humidité relative et avec la texture et porosité de la surface. Attendre 24 heures pour une circulation légère et 48 heures avant de placer les meubles sur une terrasse. <b>Sec au toucher</b> 1 heure <b>Avant de repeindre</b> 4 heures
<b>Pouvoir couvrant</b>	Basé sur la valeur théorique sans perte. Le rendement peut varier selon la méthode d'application, la texture et porosité de la surface.
<b>Applicateur</b>	Un pinceau, rouleau ou pistolet (Pulvérisateur de peinture sans air. Pression 1,800-2,000 lb/po2 Buse: 0.017 – 0.021)
<b>Entreposage</b>	Garder dans un endroit sec et frais. Protéger contre le gel. Conserver entre un minimum de 5°C et 30°C.
<b>Sécurité</b>	Point de flash: Aucun Teneur en Plomb: Aucune Mercure: Aucun
<b>Durée de vie</b>	1an, dans des récipients fermés correctement stockés dans un endroit frais et sec. Éviter le gel.
<b>Apprêts recommandés</b>	Apprêt bloque-taches STEINA Extérieur pour bois Blanc 3.78L (PE700880)
<b>Disposition des résidus</b>	Consulter votre municipalité pour bien vous débarrasser des restes de peintures ou faire un don de vos restes de peintures à quelqu'un qui en a besoins. Voisin, ami, service récréatif, organisme sans but lucratif. Pour plus d'informations, consultez le site <a href="http://www.eco-peinture.ca">www.eco-peinture.ca</a> si vous résidez au Québec. Ne pas déverser la peinture restante dans les drains.

**\*\* Dans les bases foncées et accent, utiliser un maximum de 8 onces de colorant par gallon pour une résistance optimale et durabilité du film.**

**L'ajout de colorant peut augmenter légèrement le contenu en COV et peut affecter les temps de séchage et de recouvrement selon la quantité de colorant utilisée. \*\***

### UTILISATION

Recommandé à l'extérieur pour les surfaces en bois sèches telles que : terrasses, parements, clôtures, ameublements de jardin, panneaux et bardeaux. Non testé sur les bois torréfiés ou exotiques. Faire un test sur une petite surface afin de vérifier la compatibilité.

### RESTRICTIONS

Éviter de peindre en plein soleil, sur du bois à plus de 19% d'humidité, sur une surface chaude ou si l'humidité relative excède 85%.

### PRÉPARATION DE SURFACE

Laver la surface de préférence à haute pression et laisser sécher pendant deux jours à moins de 19% d'humidité.

La surface à peindre doit être propre, sèche, exempte de tout contaminants, moisissures ou anciennes écailles de peinture. Réparer les fissures avec un mastic. Les noeuds de bois doivent être scellés avec une gomme laque. Le bois neuf doit être nettoyé et sablé pour enlever le glacié d'usinage et permettre une bonne pénétration du fini.



## Distributions Fillion Marquis International Itée

925 Rue Gaudette, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 7S7

Téléphone : 450 349-2226 • Télécopieur : 450 349-1799 • Sans frais : 1 877 989-2226

[passeportelite.com](http://passeportelite.com)

### FICHE TECHNIQUE

TEINTURE OPAQUE  
RENFORCÉE D'ALKYDE POUR  
BOIS EXTÉRIEUR STEINA  
PE700875 À PE700878

### APPLICATION

- Bien mélanger avant et pendant l'utilisation.
- Faire un test sur une petite surface avant de commencer l'application afin de s'assurer d'obtenir l'apparence désirée.
- Appliquer à une température entre 10°-30°C avec un pinceau, rouleau ou pistolet.
- Appliquer uniformément dans le sens du grain. Sur le bois neuf ou poreux, on peut diluer la première couche avec un maximum de 10% d'eau.
- Appliquer deux couches pour une performance optimale en respectant les temps de séchage.
- Traiter toutes surfaces pour éviter l'absorption d'humidité qui est la cause fréquente de problème d'écaillage et de craquelures.
- Bien imprégner le bout des planches.
- Ne pas appliquer si de la pluie est prévue dans les 12-24 heures ou à des températures trop chaudes ou trop froides.

\*Si appliqué au pistolet ou rouleau, passer un pinceau afin d'avoir une bonne pénétration et une apparence uniforme.

### NETTOYAGE

#### Nettoyage des outils

Nettoyer l'outillage avec de l'eau tiède savonneuse immédiatement après usage.

#### Nettoyage de la surface

Attendre au moins 30 jours avant de laver. Éviter les nettoyeurs abrasifs ou un frottage excessif.

### ENTRETIEN

La durabilité sera dépendante de l'exposition aux intempéries et à l'intensité de la circulation. Faites une inspection annuelle des surfaces pour réparer les endroits qui auraient été endommagés. Les surfaces exposées au vent, à la pluie, au soleil direct ainsi qu'une circulation intense peuvent avoir une usure prématurée. En cas de dommage, nettoyer et sabler légèrement la surface, retoucher les endroits dénudés. Appliquer ensuite une couche sur toute la surface.

Surface verticale: Minimum 4 ans. Surface horizontale: Minimum 3 ans.

### AVIS IMPORTANT

Toutes les déclarations, recommandations et informations techniques contenues dans ce document sont exactes à la connaissance de STEINA. Les données concernent uniquement la matière spécifique ici présentée. Elles peuvent ne pas être valables si le produit est utilisé en combinaison avec d'autres matériaux. Il est de la responsabilité des utilisateurs de vérifier la pertinence de cette information pour leur propre usage particulier, et de tester ce produit avant utilisation. STEINA n'assume aucune responsabilité légale d'utilisation sur ces données. STEINA n'assume aucune responsabilité légale de tout dommage direct, indirect, économique ou tout autre, à l'exception du remplacement du produit ou du remboursement du prix d'achat, comme indiqué dans le contrat d'achat.